

HARDWAX COLOR

nouvelle formule – juin 2021

Trae Lyx Hardwax Color est une assemblage d'huile et de cire pour toutes les sortes de bois non traités et fraîchement poncés. Ceci donne une coloration transparente et un aspect soyeux sur la surface du bois. Recommandé spécialement pour des surfaces de meubles, d'escaliers et de sols en bois massif. Après son application la surface repoussera saletés et eau tout en restant respirante, facile à l'entretien et réparable à souhait.

Trae Lyx Hardwax Color ne contient ni d'additifs conservateurs, ni biocides ni cobald ou oximes

La couche de d'huile de cire durcie est inoffensive pour l'homme, la faune ou la flore L'huile peut être appliquée en toute sécurité sur des jouets en bois (NEN EN 71- 3) et résiste à la salive et à la graisse de peau (DIN 53160).

Application

La surface doit être poncée au grain 120 et doit être exempte de poussières et de graisses.

Bien secouer la boîte avant utilisation. Verser l'huile pour une surface de 5 à 10 m² sur le bois, étaler uniformément avec un spalter ou un rouleau à poils courts (microfibre de 5mm pour un rendement de 50 à 60 g/m² dépendement de l'essence du bois.)

Planchers et escaliers

Après une courte période d'impregnation, bien étaler et astiquer l'huile avec un pad blanc ou une cireuse jusqu'à ce que l'huile à l'encaustique présente une surface satinée bien égale. Si une teinte plus fonde est souhaitée, une seconde couche peut être appliquée 6 à 8 heures après la première. Ensuite après 6 à 8 heures d'intervalle, le sol sera recouvert avec le Trae lyx Hardwax Mat.



Meubles

En principe un seul traitement suffit. L'huile doit, après une courte période d'impregnation, être astiquée manuellement avec un pad blanc ou un chiffon en coton jusqu'à l'étalement complet et qu'on obtienne une surface satinée bien lisse.

Durcissement

Dépendamment de l'humidité de l'air et de la température, le durcissement de l'huile à encaustique dure sera complet après 2 à 3 jour.

Consommation

Un à deux traitements avec 50-60 g/m². Ce qui revient à 1 litre par couche sur une surface de 15 -20 m².

Entretien

Les sols, traités au Trae Lyx Hardwax color, Nettoyer avec Trae Lyx Nettoyant pour sols huilés et cirés. Les traces d'usure peuvent être retraitées avec le Trae Lyx Hardwax Matt.

Conservation

Dans l'emballage d'origine fermé pendant au moins 24 mois.

Attention : Les pads et chiffons, imprégnés de Trae lyx Hardwax Color, sont auto-inflammables. Il faut toujours les étaler et laisser sécher à l'extérieureur.

