

# VERNIS PRIMAIRE NATUREL

## Description

Le vernis primaire naturel TRAE LYX conserve un aspect naturel à votre sol, car il colore peu le bois. Le Vernis naturel TRAE LYX est une couche primaire hydrosoluble, à composant unique pour les parquets, sols en bois et meubles. Il a été spécialement conçu pour isoler les constituants du bois, en particulier du chêne et du hêtre. Le Vernis primaire naturel empêche les décolorations et le pointage des nœuds dans la couche de vernis. Il est hydrosoluble et pratiquement inodore.

Si vous souhaitez une couleur vivante pour votre bois, nous vous conseillons d'utiliser le vernis primaire TRAE LYX.

## Application

Uniquement sur du bois brut d'intérieur.

Le Vernis Primaire Naturel Trae-Lyx a une haute teneur en matières solides, une viscosité élevée et de bonnes propriétés humectantes. Le bois et d'éventuels petits interstices et joints sont bien comblés par le vernis primaire naturel Trae-Lyx, et le résultat est donc une surface lisse pour recevoir les couches de vernis suivantes. Le soulèvement des fibres de bois est réduit au minimum. Il isole les constituants de certaines essences de bois (comme l'acide tannique) évitant ainsi les marques ou décolorations peu esthétiques.

## Caractéristiques

Finition :	Mat
Couleur : laiteuse.	Transparent incolore En état liquide, couleur blanchâtre,
Consommation théorique :	Env. 8 à 10 m <sup>2</sup> dépendant du type de bois
Point d'inflammation :	Aucun
Densité :	Env. 1,05 kg/dm <sup>3</sup>
Hors poussière :	Après env. 30 min. à 20 °C et 65 % d'humidité relative
Recouvrable :	Après env. 2 heures à 20 °C et 65 % d'humidité relative
Durcissement :	Après env. 7 jours à 20 °C et 65 % d'humidité relative
Conditionnements :	750 ml et 2,5 litres

Stockage : Au sec et hors gel

Durée de conservation dans le pot : 2 ans à une température entre 5 °C et 25 °C, dans son emballage d'origine non entamé.

## Informations sur l'application

Méthode d'application : Appliquer sans diluer à l'aide d'un rouleau en mohair ou un rouleau en laine non-pelucheux, ou d'un pinceau « Orel ».

### Ne pas appliquer

à une température inférieure à 5 °C ou une humidité relative supérieure à 85 %. Une bonne ventilation (pas de courants d'air) facilite le séchage. Ne pas poncer vous-même la couche de Vernis primaire naturel TRAE LYX. Le ponçage ne doit intervenir qu'après application de la première couche de finition.

Type de diluant : Eau

Structure des couches : Une seule couche de Vernis primaire Trae-Lyx suffit. L'application de plusieurs couches est déconseillée. Appliquer ensuite 3 couches de finition avec Trae-Lyx Vernis pour parquet et sol, un vernis d'impression ou Naturel (extrême)

Nettoyage des outils : À l'eau tiède avant séchage.

## Préparation en général

Le support doit être sec, propre, dégraissé et dépourvu de cire. Éliminer complètement d'anciens restes de vernis.

## Particularités

Il faut tenir compte de temps de séchage très rapides.