

GRONDLAK NATUREL

Beschrijving

Met Trae Lyx Grondlak Naturel behoudt uw vloer een natuurlijke uitstraling doordat deze het hout minder aankleurt. Trae Lyx Grondlak Naturel is een watergedragen, 1-componenten blanke primer voor parket, planken vloeren en meubelen. Het is speciaal ontwikkeld voor het isoleren van inhoudsstoffen, die voorkomen in o.a. eiken- en beukenhout. Trae Lyx Grondlak Naturel voorkomt verkleuringen en doorslag van noesten en kwasten in de laklaag. Het is watergedragen en vrijwel reukloos. Op donkere houtsoorten kan de Grondlak Naturel een witte waas ontstaan. Indien u een levendiger kleur hout wenst, dan raden wij u aan om de normale Trae Lyx Grondlak te gebruiken.

Toepassing

Uitsluitend op kaal hout binnen. Trae Lyx Grondlak Naturel heeft een hoog vaste stofgehalte, een hoge viscositeit en goede bevochtigende eigenschappen. Het hout en eventueel kleine naden en kieren worden met Trae Lyx Grondlak Naturel goed opgevuld met als gevolg een gladde ondergrond voor de volgende lagen parketlak. Het opwerken van de houtvezels wordt tot een minimum beperkt. Isoleert de in sommige houtsoorten voorkomende inhoudsstoffen (bijv. looizuur) waardoor minder fraaie strepen of verkleuringen voorkomen worden.

Eigenschappen

Glansgraad:	Mat
Kleur:	Transparant blank. In vloeibare vorm bleekwit melkachtig.
Theoretisch verbruik:	Ca. 8 - 10 m ² /ltr afhankelijk van de houtsoort
Vlampunt:	Geen
Soortelijk gewicht:	Ca. 1,05 kg/dm ³
Stofdroog:	Na ca. 30 min bij 20°C en 65% R.V.
Overschilderbaar:	Na ca. 2 uur bij 20°C en 65% R.V.
Uitgehard:	Na ca. 7 dagen bij 20°C en 65% R.V.
Verpakking:	750 ml, en 2,5 liter
Opslag:	Droog en vorstvrij
Houdbaarheid in de bus:	2 jaar bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele onaangebroken verpakking.

Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode:	Onverdund aanbrengen met een 7-9 mm microvezel roller (100 MU) of acryl kwast. Niet verwerken bij een temperatuur lager dan 5°C of een luchtvochtigheid hoger dan 85%. Goede ventilatie (geen tocht) bevordert de droging. De laag Trae Lyx Grondlak Naturel zelf niet schuren. Schuren dient pas te geschieden na het aanbrengen van de eerste laag aflak. Bij gebruik van meerdere blikken per laag deze eerst samenvoegen en goed roeren.
Type verdunning:	Water
Laagopbouw:	Men kan volstaan met één laag Trae Lyx Grondlak. Het aanbrengen van meerdere lagen wordt ontraden. Vervolgens aflakken met 3 lagen Trae Lyx Parket-, Vloer-, Projectlak of Naturel (Extreme)
Schoonmaken gereedschap:	Voor aandrogen met (warm) water.

Behandeling algemeen

De ondergrond dient schoon, droog en vet-(was) vrij te zijn. Eventuele oude lakresten geheel verwijderen.

Bijzonderheden

Men dient met zeer snelle droogtijden rekening te houden.