

HARDWAX MATT

nouvelle formule – juin 2021

Trae Lyx hardwax matt est un assemblage d'huile et de cire pour traitement intérieur de sols, escaliers, portes et meubles en bois, ainsi que le liège et l'OSB.

Trae Lyx hardwax matt à la cire de carnauba accentue discrètement la couleur naturelle du bois en offre une sensation douce et lisse. Elle s'applique aisément, en une ou 2 couches, avec ou sans astiquer. La surface ainsi traitée est bien résistante à l'eau et protège le bois contre des produits chimiques domestiques (DIN 68861,1B). Le bois peut respirer, la couche de hardwax est facile à entretenir et à réparer.

Trae Lyx hardwax matt ne contient pas de produits conservateurs, ni biocides, ni cobald ou oximes. La couche de d'huile de cire durcie est inoffensive pour l'homme, la faune ou la flore. Elle peut être appliquée en toute sécurité sur des jouets en bois (NEN EN 71- 3) et résiste à la salive et à la graisse de peau (DIN 53160).

Application

La surface doit être poncée au grain 120 et doit être exempte de poussières et de graisses.

Bien secouer la boîte avant utilisation. Verser l'huile pour une surface de 5 à 10 m² sur le bois, étaler uniformément avec un spalter ou un rouleau à poils courts (microfibre de 5mm pour un rendement de 40 à 50 g/m² dépendement de l'essence du bois.)

Planchers et escaliers

Après une période d'impregnation de 30 à 45 minutes, astiquer manuellement l'huile avec un pad blanc ou une cireuse jusqu'à ce que l'huile à l'encaustique présente une surface bien égale et matt. Appliquer une seconde couche 6 à 8 heures après la première. Lorsque la surface présente des rugosités, celle ci doit être reponcée avec un

grain de 150-180. Avant l'application de la seconde couche la poussière de ponçage doit être retirée.

Meubles

En principe un seul traitement est suffisant. Il n'est pas nécessaire d'astiquer. L'huile hardwax excédentaire peut être enlevée avec un chiffon en coton après 10 à 30 minutes.

Durcissement

Dépendamment de l'humidité de l'air et de la température, l'huile hardwax atteindra un durcissement complet après 2 à 3 jours. Tant que le durcissement ne sera pas atteint il faut éviter le contact avec de l'eau.

Consommation

Un à deux traitements avec 40-50 g/m². Ce qui revient à 1 litre par couche sur une surface de 20 -25m².

Entretien

Les sols , traités au Trae Lyx hardwax satiné, Nettoyer avec Trae Lyx Nettoyant pour sols huilés et cirés. Les traces d'usure peuvent être retraitées avec le Trae Lyx hardwax matt.

Conservation

Dans l' emballage d'origine fermé pendant au moins 24 mois.

Attention : Les pads et chiffons, imprégnés de Trae lyx hardwax mat, sont auto-inflammables. Il faut toujours les étaler et laisser sécher à l'extérieureur.

