

HARDWAX PRO ONE

Trae Lyx Hardwax Pro One 1K of 2K is dé bescherming voor houten vloeren, trappen, meubels en werkbladen binnenshuis. Voor het beschermen en kleuren van het hout is het aanbrengen van slechts één laag al voldoende. Hardwax Pro One is een uit 100% vaste stoffen bestaande oplosmiddelvrije hardwaxolie.

Trae Lyx Hardwax Pro One is een olie van de nieuwste generatie en combineert de beste eigenschappen van natuurlijke oliën en wassen en **beschermt en kleurt hout met slechts één laag**. Het hoge vaste stofgehalte van 100% garandeert een hoge slijtvastheid en hoog rendement. Terwijl de olie de poriën vult en de natuurlijke houtkleur verdiept, vormt de was een zeer slijtvaste, waterafstotende laag die aangenaam aanvoelt. Ideaal voor de behandeling van onbehandelde en geschuurde houten vloeren, trappen & meubels binnenshuis. Het zijde-matte oppervlak blijft ademend en is gemakkelijk te onderhouden.

Aan de Hardwax Pro One 1 liter verpakking kan, om een hogere slijtvastheid en kortere uithardingstijd (24 uur) te krijgen, een 2^e component worden toegevoegd. Lees voor het gebruik van de harder, de instructies verderop in dit datablad.

Hardwax Pro One is voedselveilig (LFGB-gecertificeerd) en voldoet aan alle criteria van Verordening (EG) nr.: 1935/2004. De olie is vrij van biociden, conserveringsmiddelen, kobalt en oximen. Het uitgeharde materiaal is onschadelijk voor mensen, dieren en planten. De Hardwax Pro One is veilig voor kinderspeelgoed en speeksel- en transpiratiebestendig (DIN EN 71-3 en DIN 53160).

Verwerking

- Het oppervlak moet droog zijn, grondig gereinigd worden en vrij van olie, was, vet, siliconen en schuurstof zijn.
- Houtvochtigheid: maximaal 8-12%.
- Houtoppervlak zorgvuldig schuren, beginnen met grof schuren, voor het eindschuren van vloeren P100-150 en voor meubels P180-240 gebruiken.
- De olie aanbrengen bij kamertemperatuur en voor gebruik goed schudden en roeren.
- Bij het gebruik van meerdere blikken voor één oppervlak, deze eerst met elkaar vermengen.

Harder

De harder zorgt voor een hogere slijtvastheid en verkort de uithardingstijd. Door het toevoegen van de harder, wordt de uithardingstijd verkort van 2-3 dagen naar 24 uur. De harder is speciaal en uitsluitend geschikt voor de Hardwax Pro One 1 liter verpakking.

Verwerking harder: Giet Trae Lyx Hardwax Pro One over in een grotere verpakking en voeg de verharder toe. Meng direct goed door. Wacht circa 10 minuten en roer nogmaals goed door alvorens te verwerken.

Olie waarbij de harder is toegevoegd, is tot 2 uur verwerkbaar.

Vloeren en trappen

- Breng met een microvezelroller of platte kwast, gelijkmatige een dunne laag hardwaxolie aan. Werk in delen van tussen de 5 en 15 m².
- Laat de hardwaxolie inwerken en boen deze na 60-90 minuten in met de hand met een beige pad of met een boenmachine, totdat het hout verzadigd is en droog aanvoelt.
- Voor de laatste boenbeurt en om overtollige hardwaxolie te verwijderen, uitwrijven met een olie absorberende doek of boenpad.

Meubels

- Breng met een kwast een gelijkmatige dunne laag olie aan, in de richting van de nerf.
- Laat de hardwaxolie inwerken en boen deze na 30 minuten in met de hand met een beige pad, totdat het hout verzadigd is en droog aanvoelt.
- Voor de laatste boenbeurt en om overtollige hardwaxolie te verwijderen, uitwrijven met een olie absorberende doek of boenpad.

Droging

Afhankelijk van de vochtigheid en de temperatuur is het oppervlak na 1-2 uur stofdroog en na 2-3 dagen volledig uitgehard. Wanneer de harder is toegevoegd is de olie na 24 uur volledig uitgehard. Zolang de hardwax niet volledig is uitgehard, dient men contact met water te voorkomen. Het drogen/verbruik is afhankelijk van de houtsoort en het absorptievermogen van het hout.

Verbruik

1 behandeling met 20-40 g/m². Dat wil zeggen dat 1 liter voldoende is voor één laag op een oppervlak van 25-50 m².

Onderhoud

Vloeren, die behandeld zijn met Hardwax Pro One, reinigen met Trae Lyx Eco reinigingsmiddel olie en wax. Eventuele slijtplekken kunnen opnieuw behandeld worden met Trae Lyx Hardwax Pro One.

Houdbaarheid

In de originele, afgesloten verpakking, ten minste 36 maanden houdbaar.

Waarschuwing: De gebruikte lappen en pads, die doordrenkt zijn met Trae Lyx Hardwax Pro One, zijn zelf ontbrandend. De gebruikte doeken en pads altijd uitgevouwen en buiten laten drogen.