

TRAE LYX®

ZO MAAK JE 'T AF



TD nr: 1001 | Versie: v23_1 | Datum: 21-09-2023

Trae Lyx Vernis pour parquet & sol

Trae Lyx Vernis pour parquet & sol se distingue par son excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques. Ces propriétés spéciales font du vernis Trae Lyx Parquets & planchers un produit exceptionnellement adapté à la finition des parquets, des autres sols en bois et des lambris, entre autres.



Un seul produit pour les bois durs et les bois tendres.

Trae Lyx Vernis pour & sol:

- Résistance à l'usure et excellente nettoyabilité
- Monocomposant et Phase aqueuse
- Claire et cristalline
- Faible odeur
- Ne contient pratiquement aucun solvant
- Disponible niveau de brillance: ultra mat* , mat , satiné et brillant

Grâce à la composition unique de **Trae Lyx Vernis pour parquet & sol Ultramat***, la couleur et l'aspect du bois ne changent pratiquement pas. Donne au bois son aspect original ultra-mat (<5%).

Application

Convient parfaitement aux parquets, aux autres sols en bois et aux lambris.



Données d'application:

Préparation du support

Le support doit être propre, sec, exempt de graisse et de cire. Les anciennes couches intactes doivent être bien dégraissées et poncées. Appliquer de préférence sur du bois neuf ou traité avec un vernis phase aqueuse.

Ne pas appliquer sur d'anciennes couches de vernis PU durcies à l'humidité. Sur des surfaces inconnues, toujours faire un essai préalable.

Méthode de traitement :

Trae Lyx Vernis pour parquet & sol Appliquer en 3 couches minimum avec un rouleau ou une brosse en microfibre de 7-9 mm (100 µm). Les différentes couches peuvent être appliquées avec un temps de séchage intermédiaire de 2 à 3 heures à 20°C. Après la première couche, éventuellement poncer légèrement (P180) pour éliminer les fibres de bois en relief. En cas d'utilisation de plusieurs boîtes par couche, les mélanger d'abord ensemble et bien remuer.

Conseil : Nous recommandons d'appliquer **Trae Lyx Primaire Naturel** comme première couche sur le bois nu afin d'isoler les ingrédients présents dans le chêne et le hêtre, entre autres. Le bois conserve ainsi son aspect naturel. Si vous souhaitez approfondir la couleur du bois, utilisez **Trae Lyx Primaire**.

Conditions d'application

- **Un bon résultat est obtenu avec le Trae Lyx Vernis parquet et planchers fourni :**
 - Les températures de traitement et de l'objet ne doivent pas être trop basses (min. 10°C) ;
 - L'humidité de l'air n'est pas trop élevée (max. 80 %) ;
 - Il a été tenu compte d'une épaisseur de couche suffisante, c'est-à-dire qu'il ne faut pas traiter plus de 10 à 12 m² par litre de Trae Lyx Parquet & Floor Varnish par couche ;
 - Le vernis a été bien remué pendant un certain temps avant d'être utilisé ;
- La ventilation est suffisante (pas de courants d'air !).

Séchage

Recouvrable et marchable au bout de 2 à 3 heures. Durcissement complet après 7 jours.

Rendement théorique : 10 - 12 m²/l, selon le type de bois.

TRAE LYX®

ZO MAAK JE 'T AF



TD nr: 1001 | Versie: v23_1 | Datum: 21-09-2023

Entretien

Toujours entretenir les sols traités avec **Trae Lyx** avec le **produit d'entretien Trae Lyx**.

Durée de stockage

Durée de conservation : dans la boîte, au moins 36 mois après la date de production, si elle est conservée au frais et au sec dans un emballage non ouvert. Après ouverture, durée de conservation limitée